

Cod. ECB-15

Film attribute		Unità	Metodo	Valore	Tolleranza
Film spessore / thickness		Mycron		15	
Fascia / band		mm		500	
Lunghezza / lenght		metri		2400	
Carico elastico / yeld stress	Long MD	N/mm ²	ASTM	8,2	+/-10%
	Trasv TD	N/mm ²	D882	8,2	+/-10%
Carico di rottura / tensile strenght	Long MD	N/mm ²	ASTM	52,2	+/-10%
	Trasv TD	N/mm ²	D882	38,1	+/-10%
Allungamento alla rottura / ultimate elongation	Long MD	%	ASTM	576	+/-10%
	Trasv TD	%	D882	838	+/-10%
Prestiro /pre stretch		%			> 300

Evitare l'esposizione dei prodotti alla luce diretta del sole e/o di fonti UV. Conservare in luogo pulito e asciutto ad una temperatura di 20°C (max 30°C) lontano da eventuali emissioni prodotte da motori a combustione e da fonti di calore.

Condizionare le bobine a temperatura ambiente almeno 24 ore prima del loro utilizzo.

Condizioni errate di stoccaggio possono causare degradazioni e influenzare negativamente le proprietà fisico-meccaniche del prodotto, con impatti anche sull'idoneità a contatto con alimenti per i film destinati a questo utilizzo.

Non sono previste sovrapposizioni degli imballaggi delle bobine pallettizzate.