PlastoFilm
Flexible Packaging

Technical Data Sheet *Date 02/2016*

Cod. ECS15-T1

Film attribute		Unità	Metodo	Valore	Tolleranza
Film spessore / thickness		Mycron		15	+/-10%
Fascia / band		mm		500	
Lunghezza / lenght		metri		2400	
Carico elastico / yeld stress	Long MD	N/mm²	ASTM D882	8,5	+/-10%
	Trasv TD	N/mm²		8,4	+/-10%
Carico di rottura / tensile strenght	Long MD	N/mm²	ASTM D882	52,7	+/-10%
	Trasv TD	N/mm²		41,3	+/-10%
Allungamento alla rottura / ultimate elongation	Long MD	%	ASTM D882	360	+/-10%
	Trasv TD	%		750	+/-10%

Evitare l'esposizione dei prodotti alla luce diretta del sole e/o di fonti UV. Conservare in luogo pulito e asciutto ad una temperatura di 20°C (max 30°C) lontano da eventuali emissioni prodotte da motori a combustione e da fonti di calore.
Condizionare le bobine a temperatura ambiente almeno 24 ore prima del loro utilizzo.
Condizioni errate di stoccaggio possono causare degradazioni e influenzare negativamente le proprietà fisico-meccaniche del prodotto, con impatti anche sull'idoneità a contatto con alimenti per i film destinati a questo utilizzo.
Non sono previste sovrapposizioni degli imballaggi delle bobine pallettizzate.

Plastofilm srl
Via Fondovilla 84/c – 36010 Carrè (VI) Italy – tel.+39 0445 1922112 – mail: info@plastofilm.it
www.plastofilm.it - www.shop.plastofilm.it